Baumit PuraTop

Finitura premium per colori intensi

- **Colori brillanti**
- **Accenti decorativi dalle tonalità intense**
- **Con tecnologia Cool Pigments**

Prodotto

Finitura in pasta a basso spessore, adatto a colorazioni intense. Elevata stabilità cromatica grazie all'eccellente integrazione dei pigmenti.

Composizione

Acrilati puri, cariche minerali, pigmenti bianchi e colorati, additivi e acqua

Caratteristiche

Prodotto resistente agli agenti atmosferici, estremamente idrofugo, traspirante, lavabile, di colore bianco brillante. Non si sporca, è di impiego universale e di applicazione ancora migliorata (a mano e a macchina).
Tinteggiabile in tutti i colori della mazzetta colori Life Colored by Baumit grazie all'adozione della tecnologia Cool Pigment. Colore bianco brillante.

Campo d'impiego

Protezione e decorazione di facciate. Impiegabile su intonaci a legante minerale e organico, come pure su rasanti e calcestruzzo. Colore bianco brillante.

Dati Tecnici

forza adesiva:	> 0.3 N/mm²
valore µ:	ca. 70 - 80
Densità della materia prima:	ca. 1.8 kg/dm³
Conducibilità termica λd:	ca. 0.700 W/mK
valore pH:	ca. 8
Valore V:	V2
valore W:	W3 secondo EN 1062-3
Categoria della qualità:	Premium

	Baumit PuraTop 1,2mm KR	Baumit PuraTop 1,5mm KR	Baumit PuraTop 2mm KR	Baumit PuraTop 3mm KR
consumo	ca. 2 kg/m²	ca. 2.5 kg/m²	ca. 2.9 kg/m²	ca. 3.9 kg/m²
resa	ca. 12 m²/vaso	ca. 10 m²/vaso	ca. 8.6 m²/vaso	ca. 6.4 m²/vaso

Imballo

vaso 25 kg, 1 palllet = 32 vasi = 800 kg

Stoccaggio

Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo e nella confezione chiusa per un periodo massimo di 12 mesi.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Castelnuovo del Friuli 1 - Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente e non deve presentare parti staccate.
La verifica del supporto va effettuata in base alle ÖNORM EN B 2230, B 3346 e B 6400 e comunque seguendo quanto previsto per un'applicazione a regola d'arte.

Idoneo su :

- Intonaci a base di calce/cemento o cementizia, rasati
- Calcestruzzo e altri supporti a base minerale
- Intonaci minerali, ben ancorati
- Pitture e intonaci minerali, silicatici e a dispersione, ben ancorati
- Baumit PowerFlex

Non idoneo su :

- Plastiche, smalti, pitture a olio e a colla
- Intonaci e pitture alla calce (prestare attenzione alla carbonatazione)
- Calcestruzzo da risanare, quale prodotto con effetto anticarbonatazione
- Legno e metallo
- Pitture a dispersione fortemente elastiche

Preparazione sottofondo

Prima dell'applicazione il supporto va pretrattato come segue:

- Primerizzare le superfici fortemente assorbenti o ad assorbenza differenziata con Baumit MultiPrimer
- Consolidare i supporti sfarinanti con Baumit SanovaPrimer (attenersi alla relativa scheda prodotto)
- Rimuovere meccanicamente eventuali strati sinterizzati
- Rimuovere a vapore o con prodotti specifici o mediante levigatura eventuali residui di oli distaccanti su calcestruzzo
- Rimuovere eventuali imbrattamenti
- Trattare eventuali colonizzazioni algali o fungine con prodotti adatti (per es. Baumit FungoFluid)
- Rimuovere pitture incoerenti o fortemente degradate
- Ricoprire con collanti/rasanti (per es. Baumit StarContact) superfici minerali danneggiate o fessurate e armarle con Baumit StarTex.

Oltre ai pretrattamenti di cui sopra, tutti i supporti vanno sempre primerizzati con Baumit PremiumPrimer (successivo tempo di attesa: min. 24 ore).
Impiegando Baumit PowerFlex si può omettere la primerizzazione.

Applicazione

Dopo aver lasciato asciugare il primer Baumit PremiumPrimer per almeno 24 ore si può applicare Baumit PuraTop.
Prima dell'applicazione mescolare bene Baumit PuraTop in una miscelatrice.
Eventualmente regolare la consistenza con l'aggiunta di una modica quantità di acqua pulita (max 1%).
Applicare l'intonaco sull'intera superficie con un frattazzo a punta quadra in acciaio inossidabile oppure spruzzarlo con idonea intonacatrice, tirandolo poi a spessore minimo. Subito dopo lisciarlo con un frattazzo in plastica.
Non mescolare con altre sostanze. Applicare il prodotto in maniera uniforme, lavorando senza interruzioni.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Castelnuovo del Friuli 1 - Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Avvertenze e informazioni

Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve essere di almeno +5 °C.

N.B. Le indicazioni relative ai consumi si intendono orientative. I valori riportati sono da considerarsi indicativi in quanto i reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova. In pratica va preventivato un maggior consumo del 10% circa. Il consumo effettivo dipende dalla scabrezza e dall'assorbenza del fondo come pure dalla tecnica di applicazione.

- **Protezione dalle intemperie**: proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Un'elevata umidità atmosferica e/o temperature basse (per es. a tardo autunno) possono allungare in maniera sensibile i tempi di essiccazione e provocare viraggi cromatici. Temperature estive elevate accorciano l'essiccazione e possono provocare il "bruciamento" della pittura.
- **Tonalità**: il viraggio cromatico delle tinte può venir influenzato in maniera rilevante dalle condizioni del fondo, dalla temperatura e dall'umidità atmosferica. Differenze cromatiche (con formazione di macchie) possono risultare in particolare su superfici parzialmente ombreggiate (per esempio da impalcature) o in caso di difformità del supporto (struttura, assorbimento) o di esposizione differenziata agli agenti atmosferici. L'uniformità delle tinte può essere garantita soltanto all'interno del medesimo lotto. In presenza di prodotti di lotti diversi, questi vanno assolutamente mescolati assieme prima di iniziare i lavori. In caso di impatti meccanici sulla superficie intonacata, per effetto delle conseguenti microfratture delle cariche si possono verificare in corrispondenza di questi punti alterazioni cromatiche, che non influenzano tuttavia né la funzionalità né la qualità del prodotto.
- **Valore TSR** (Total Solar Reflectance): applicando tinte con TSR compresa tra 20 e 24 su sistemi termoisolanti a cappotto ETICS occorre pretrattare il fondo con un rasante a base cementizia applicato su forte spessore (≥ 5 mm) o con Baumit PowerFlex (3-4 mm). Con TSR >25 l'armatura va realizzata attenendosi alle Direttive Baumit. In caso di impiego su sistemi di intonacatura tradizionali si applicano la ÖNORM B 3346 nonché le linee guida per la lavorazione degli intonaci predisposte dalla Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP), nella stesura di volta in volta vigente.
- Adottando gli speciali pigmenti Baumit (Baumit Cool Pigment Technology) che riflettono meglio la luce solare e riducono quindi il riscaldamento totale delle facciate, è ora possibile impiegare il prodotto Baumit PuraTop senza limitazioni nella scelta delle tinte sull'intera superficie delle facciate rivestite con sistemi a cappotto Baumit ETICS (vedi tabella 1).

Tabella 1
I codici tinta Life qui di seguito riportati si possono impiegare su tutti i sistemi di termoisolamento a cappotto Baumit ETICS solo con intonaco di fondo a grosso spessore (≥ 5 mm) ovvero con Baumit PowerFlex (≥ 3 mm).

Codici tinta Life

0181, 0191
0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392
0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442
0511, 0512, 0521, 0522, 0581, 0582
0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682
0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892
0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972

- **Colonizzazione microbiotica**: il prodotto è additivato con una carica antialghe e antifunghi con funzione preventiva e rallentante. In presenza di condizioni ambientali particolarmente critiche (per esempio forte umidità, precipitazioni, vicinanza a specchi d'acqua, prati, boschi, cespugli o alberi, presenza di piante rampicanti ecc.) e ove sia necessario risanare superfici colonizzate da funghi e/o alghe si raccomanda di impiegare cariche antialghe e antifunghi rinforzate. Non si può comunque garantire la prevenzione permanente di una colonizzazione algale o fungina . In merito si rinvia anche alle schede „Alghe e funghi su facciate" della Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP) e del Gruppo qualità WDS .
- **Misure precauzionali**: vedere la scheda di sicurezza.
- **Pulizia**: proteggere gli occhi e la pelle. Proteggere anche le superfici adiacenti non destinate ad essere trattate, in particolare vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, superfici smaltate e parti metalliche . Eventuali imbrattamenti vanno rimossi con abbondante acqua prima che la pittura si sia asciugata . Dopo l'uso lavare immediatamente con acqua gli strumenti e le attrezzature.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Castelnuovo del Friuli 1 - Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it