



SCHEDA TECNICA

ST 04.026

Prodotto

CEBOIRON CROMO

Descrizione

Finitura acrilica all'acqua per interni ed esterni che, grazie agli speciali pigmenti metallici consente di riprodurre sulle superfici l'effetto cromato. CEBOIRON CROMO può essere utilizzato su tutti i tipi di supporto opportunamente trattati.

Confezioni

CEBOIRON CROMO è disponibile in confezioni da: 1 L – 2,5 L .

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti.

Preparazione dei fondi all'interno:

In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua.

Successivamente applicare FondoPlus, fondo acrilico all'acqua, di elevata copertura e punto di bianco, diluito al 10% con acqua con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

Preparazione dei fondi all'esterno:

dopo accurata pulitura del supporto, applicare CeboFix R, fissativo acrilico all'acqua pigmentato, contenente farina di quarzo ,diluito al 20-30 % con acqua con rullo di pelo corto in una o due mani al fine di uniformare la superficie.

Colorazione

CEBOIRON CROMO può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con i coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso non prevede diluizione.

Applicazione "effetto liscio"

Su FondoPlus (CeboFix R per applicazione all'esterno) completamente asciutto applicare CEBOIRON CROMO in due mani con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2½ e 4 pollici: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie a pennellate incrociate, evitando riquadrature nette. Dopo 4-6 ore, e comunque a completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Applicazione "effetto Sand"

Su fondo opportunamente preparato, applicare una mano di CeboStone Bianco con pennellessa media: lavorare il prodotto a pennellate incrociate al fine di ottenere un alternarsi di zone rustiche e più lisce. A completa essiccazione di CeboStone, applicare CEBOIRON CROMO in due mani con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2½ e 4 pollici: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie a pennellate incrociate, evitando riquadrature nette. Dopo 4-6 ore, e comunque a completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano

Applicazione "effetto Rain"

Su fondo opportunamente preparato, applicare una mano di CeboStone Bianco con pennellessa media: procedere nella stesura seguendo il senso orizzontale o verticale prescelto. A prodotto ancora umido ripassare la superficie con l'apposito pennello Rain (Cod. A/7) così da rimarcare e rendere più definito il disegno già impostato con la pennellessa, avendo cura di rispettare il senso della lavorazione.

Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa 1 metro.

A completa essiccazione di CeboStone, applicare CEBOIRON CROMO in due mani con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2½ e 4 pollici: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie seguendo il senso della lavorazione, Dopo 4-6 ore, e comunque a completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.026

Consigli pratici

Per applicazioni differenti da quella sopradescritta attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.

CEBOIRON CROMO è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Resa teorica: 6 - 8 mq/litro
Aspetto fisico: liquido denso
Peso specifico: 1,06 g/cm³
ph: 8,5 - 9

Caratteristiche tecniche

Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOIRON CROMO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.