



MASTER®

TOP

Lavabile extra opaco

Descrizione	Idropittura lavabile traspirante per interni opaca, il prodotto ha un buon punto di bianco e copertura. L'aspetto finale del prodotto è setoso e morbido al tatto.
Composizione	A base di resine viniliche e pigmenti selezionati in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,500 - 1,550 kg/lt Norma di riferimento ISO 2811-1
Resa	12-14 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	10 % +/- 1
Copertura	Il prodotto ha una copertura del 98.7% e quindi rientra in <u>CLASSE 2</u> Norma di riferimento ISO 6504-3

Classe 1	≥ 99.5
Classe 2	≥ 98 e < 99.5
Classe 3	≥ 95 e < 98
Classe 4	< 95

Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido

Il prodotto dopo 200 cicli di spazzolatura ha una perdita di spessore di 55 µm e quindi rientra nella **CLASSE 3 Norma di riferimento ISO 11998**

Resistenza alla spazzolatura	Perdita di spessore
Classe 1	< 5 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 2	≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 3	≥ 20 µm e < 70 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 4	< 70 µm dopo 40 cicli di spazzolatura
Classe 5	≥ 70 µm dopo 40 cicli di

Riempimento	Buono
Aspetto del film	Opaco
Spessore del film	75 - 85 micron nelle due mani.
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per muri interni
Applicazione	Pennello, rullo a pelo raso o spruzzo.
Diluzione	Diluire con acqua dal 20% - 40%.
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Asciutto : 2 – 4 ore in funzione delle condizioni ambientali.
Sovra applicazione	6-8 ore
Colore	Bianco
Confezione di vendita	0,750 lt – 5 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico diluito con acqua.
- Applicare due mani di TOP secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
 - Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
 - Applicare una mano d'isolante acrilico diluito con acqua.
 - Applicare due mani di TOP secondo le indicazioni riportate sopra.
-

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Idropittura lavabile traspirante per interni opaca, il prodotto ha un buon punto di bianco e copertura. L'aspetto finale del prodotto è setoso e morbido al tatto.

Peso specifico medio 1,500 - 1,50 kg/lt **Norma di riferimento ISO 2811-1**

Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido Il prodotto dopo 200 cicli di spazzolatura ha una perdita di spessore di 55 µm e quindi rientra nella **CLASSE 3 Norma di riferimento ISO 11998**

Copertura Il prodotto ha una copertura del 98.7% e quindi rientra in **CLASSE 2 Norma di riferimento ISO 6504-3.**

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 10% +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un'umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.